

MorgoTop FH

MorgoTop FH kan worden toegepast op flauw hellende daken vanaf 10 graden en is opgebouwd uit een PET-vlies, voorzien van een polyurethaan toplaag. De folie is W1 geclassificeerd voor waterkerendheid en is damp-open en UV-gestabiliseerd. Met een gewicht van circa 260 gram per vierkante meter en een treksterkte van 280 N/50 mm in de lengte en 320 N/50 mm in de breedte, beschikt het membraan bovendien over uitstekende mechanische eigenschappen. De folie is lasbaar met hete lucht en daardoor eenvoudig naad- en kierloos te verwerken.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

BROCHURE

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 260 g/m²

Kenmerken

Daken vanaf 10 graden
Waterkerend W1
Waterkolom 8m
Damp-open
UV-gestabiliseerd
Mechanisch sterk
Lasbaar met hete lucht
KOMO
CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 45%
Breedte: 65%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,17m

Brandklasse (EN13501-1)

Temperatuurbestendigheid

-20°C | +90°C

Buitenexpositie

Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Flauw hellende daken vanaf 10° dakhelling

Afmeting

3,00m x 25m¹
Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.



Brandklasse E

Verpakking

per rol, 20 rol per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 280N/50mm

Breedte: 320N/50mm

EAN Code

8720094450858



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl