

MorgoTop Standaard

MorgoTop Standaard kan worden toegepast op flauw hellende daken vanaf 15 graden en is opgebouwd uit een PES-vlies, voorzien van een polyurethaan toplaag. De folie is W1 geclassificeerd voor waterkerendheid en is damp-open en UV-gestabiliseerd. Met een gewicht van circa 220 gram per vierkante meter en een treksterkte van 300 N/50 mm in de lengte en 350 N/50 mm in de breedte, beschikt het membraan bovendien over uitstekende mechanische eigenschappen. MorgoTop Standaard zorgt dan ook onder nagenoeg alle omstandigheden en onder bijna alle vormen van dakbedekking voor gegarandeerde, duurzame bescherming van de onderliggende constructie.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

BROCHURE

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 220 g/m²

Kenmerken

Daken vanaf 15 graden

Waterkerend W1

Waterkolom 4m

Damp-open

UV-gestabiliseerd

Mechanisch sterk

KOMO

CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 50%

Breedte: 50%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,15m

Brandklasse (EN13501-1)

Temperatuurbestendigheid

-20°C | +80°C

Buitenexpositie

Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Flauw hellende daken vanaf 15° dakhelling

Afmeting

3,00m x 25m¹

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.



Brandklasse E

Verpakking

20 rol per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 300N/50mm

Breedte: 350N/50mm

EAN Code

8720094450841



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl