

MorgoTop ZF

MorgoTop ZF kan worden toegepast op flauw hellende daken vanaf 5 graden en is opgebouwd uit een PET-vlies, voorzien van speciale polyurethaan toplaag. De folie is W1 geclassificeerd voor waterkerendheid en is damp-open en UV gestabiliseerd. Met een gewicht van circa 310 gram per vierkante meter en een treksterkte van 300 N/50 mm in de lengte en 350 N/50 mm in de breedte, beschikt het membraan bovendien over uitstekende mechanische eigenschappen. De folie is lasbaar met hete lucht en daardoor eenvoudig naad- en kierloos te verwerken.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

BROCHURE

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 310 g/m²

Kenmerken

Daken vanaf 5 graden
Waterkerend W1
Waterkolom 10m
Damp-open
UV-gestabiliseerd
Mechanisch sterk
Lasbaar met hete lucht
CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 50%
Breedte: 70%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,18m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse E

Temperatuurbestendigheid

-20°C | +90°C

Buitenexpositie

Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Flauw hellende daken vanaf 5° dakhelling

Afmeting

3,00m x 25m¹

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.



Verpakking

20 rol per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 300N/50mm

Breedte: 350N/50mm

EAN Code

8720094450865



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl