

Profol EPDM Stelkozijnenband

Profol EPDM Stelkozijnenband is een semi-gesloten, zeer zacht EPDM cellenrubber. Het materiaal is weer- en waterbestendig en goed bestand tegen de invloeden van UV en ozon. Daarnaast biedt het goede verouderingsbestendigheid en is het een duurzame oplossing voor uw toepassingen en uitermate geschikt om te gebruiken voor afdichtingen tegen stof en lucht. Tevens heeft het goede geluid isolerende en absorberende eigenschappen. Door de enkelzijdige belijming is Profol EPDM stelkozijnenband eenvoudig te monteren vanaf de rol.

Kenmerken:

- Semi-gesloten EPDM rubber
- Duurzame stof- en luchtdichting van stelkozijnen
- Enkelzijdig belijmd
- Zeer zacht
- Blijvend elastisch

BROCHURE

Product specificaties:

Dichtheid

90 kg/m³ (75 kg/m³ tot 105 kg/m³)

Belijming

Enkelzijdig

Compressie t.b.v. afdichting

20%

Kleur

Zwart

Kracht voor compressie

25 % (2 kPa)

50 % (3 kPa)

Luchtdichtheid (c-waarde) 20% compressie

Treksterkte

0,4 daN/cm

Rek bij breuk

170%

Luchtdichtheid (EN 1026) 50% compressie

Qv10 = 0,010 dm³/s

Luchtdichtheid (NEN/EN 12207) 50% compressie

Klasse 4

Luchtdichtheid (NEN 2687) 50% compressie

Klasse 3

Ozonbestendigheid



0,00103 dm³/s.m.Pa

Luchtdichtheid (c-waarde) 50% compressie

0,00025 dm³/s.m.Pa

Temperatuurbestendigheid

-40 °C tot +120 °C (kortstondig +140 °C)

Verwerkingstemperatuur

+10°C tot +40°C

UV-bestendigheid

Zeer goed

Zeer goed

Houdbaarheid bij opslagtemperatuur 20 °C

24 maanden in gesloten verpakking

Afmeting

25/2-15mm x 100m, andere maten op aanvraag



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl