



## MorgoFassade Standaard

MorgoFassade Standaard\* is een UV gestabiliseerde gevelfolie voor toepassing achter gedeeltelijk open gevels tot 30 mm en 30 procent per vierkante meter. De folie weegt circa 210 gram per vierkante meter, is waterkerend, damp-open en is brandklasse B-s1,d0 volgens Euroclass EN 13501 gecertificeerd. Een combinatie van factoren die garant staan voor maximale bescherming van de achterliggende gevel.

\* In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleebrand.

Verwerkingsvoorschriften

Brochure

### Product specificaties:

#### Gewicht

Ca. 210 g/m<sup>2</sup>

#### Kenmerken

Gevel

Waterkerend W1

Damp-open

UV-Gestabiliseerd

Plus uitvoering met dubbele kleebrand

Brandklasse B-s1,d0

CE

#### Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 25%

Breedte: 25%

#### Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,04m

#### Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse B-s1,d0

#### Temperatuurbestendigheid

-40°C | +100°C

#### Buitenexpositie



Max. 9 maanden (onbeschermd) Geslaagd voor 5000 uren test volgens EN13859-2

### **Rapporten**

CE Gecertificeerd  
Efectis Brandrapport

### **Toepassing**

Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 30 mm en maximaal 30 procent per m<sup>2</sup> van de totale gevel

### **Afmeting**

1,50m x 50m<sup>1</sup>  
Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

### **Verpakking**

per rol, 36 rollen per pallet

### **Treksterkte (EN 12311-1)**

Lengte: 300N/50mm  
Breedte: 200N/50mm

### **EAN Code**

8720094450971 | 1.50 x 50m  
8720094451060 | 1.50 x 50m Plus