

# MorgoFassade Standaard

MorgoFassade Standaard\* is een UV gestabiliseerde gevelfolie voor toepassing achter gedeeltelijk open gevels tot 30 mm en 30 procent per vierkante meter. De folie weegt circa 210 gram per vierkante meter, is waterkerend, damp-open en is brandklasse B-s1,d0 volgens Euroclass EN 13501 gecertificeerd. Een combinatie van factoren die garant staan voor maximale bescherming van de achterliggende gevel.

\* In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleebrand.

## VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

### BROCHURE

## Product specificaties:

### Gewicht

Ca. 210 g/m<sup>2</sup>

### Kenmerken

Gevel  
Waterkerend W1  
Damp-open  
UV-Gestabiliseerd  
Plus uitvoering met dubbele kleebrand  
Brandklasse B-s1,d0  
CE

### Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 25%  
Breedte: 25%

### Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,04m

### Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse B-s1,d0

### Temperatuurbestendigheid

-40°C | +100°C

### Buitenexpositie

Max. 9 maanden (onbeschermd)  
Geslaagd voor 5000 uren test volgens EN13859-2

### Rapporten

CE Gecertificeerd  
Efectis Brandrapport

### Toepassing

Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 30 mm en maximaal 30 procent per m<sup>2</sup> van de totale gevel

### Afmeting

1,50m x 50m<sup>1</sup>  
Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.



## **Verpakking**

per rol, 36 rollen per pallet

## **Treksterkte (EN 12311-1)**

Lengte: 300N/50mm

Breedte: 200N/50mm

## **EAN Code**

8720094450971 | 1.50 x 50m

8720094451060 | 1.50 x 50m Plus



## **Morgo Folietechniek**

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: [info@morgofolietechniek.nl](mailto:info@morgofolietechniek.nl)