



## MorgoFassade UV-FR

MorgoFassade UV-FR\* is dankzij speciale UV-stabilisatoren toepasbaar achter gedeeltelijk open gevelconstructies tot maar liefst 40 mm en 40 procent per vierkante meter. De folie weegt circa 270 gram per vierkante meter, is waterkerend, damp-open en brandklasse B-s1,d0 volgens Euroclass EN 13501 gecertificeerd. Een combinatie van factoren die garant staan voor maximale bescherming van de achterliggende constructie.

\* In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleebrand.

Verwerkingsvoorschriften

Brochure

### Product specificaties:

#### Gewicht

Ca. 270 g/m<sup>2</sup>

#### Kenmerken

Gevel

Waterkerend W1

Damp-open

UV-Gestabiliseerd

Plus uitvoering met dubbele kleebrand

Brandklasse B-s1,d0

KOMO

CE

#### Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 30%

Breedte: 35%

#### Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,04m

#### Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse B-s1,d0

#### Temperatuurbestendigheid

**Morgo Folietechniek** Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen Tel: +31 (0) 575 511 508  
E-mail: [info@morgofolietechniek.nl](mailto:info@morgofolietechniek.nl)



-50°C | +100°C

**Buitenexpositie**

Max. 9 maanden (onbeschermd)

Geslaagd voor 5000 uren test volgens EN13859-2

**Rapporten**

CE Gecertificeerd

Efectis Brandrapport

**Toepassing**

Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 40 mm en maximaal 40 procent per m<sup>2</sup> van de totale gevel.

**Afmeting**

1,50m x 50m<sup>1</sup>

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

**Verpakking**

per rol, 36 rollen per pallet

**Treksterkte (EN 12311-1)**

Lengte: 320N/50mm

Breedte: 200N/50mm

**EAN Code**

8720094451008 | 1.50 x 50m

8720094451039 | 1.50 x 50m Plus